

SKU
MD.007020

Descrição
HELANCA POLIÉSTER UV 50+

Composição



Informações dimensionais

Acabamentos	Classificação fiscal	Gramatura	Largura	Rendimento
000 - CRU	6006.31.20	200 m/g ²	1,02 m	4,90 m/kg
001 - TINTO LISO	6006.32.20	265 m/g ²	1 m	1,88 m/kg
003 - BRANQUEADO	6006.32.20	265 m/g ²	1 m	1,88 m/kg

Informações técnicas

Encolhimento residual após lavagem (máximo): 5% para comprimento e largura. - Recomendamos não misturar lotes no enfiesto e corte; - Ao fazer composé de cores, recomendamos a realização prévia dos testes para avaliação de migração da cor; - Para mistura de cores muito contrastantes (exemplo: vermelho e branco) sugerimos a utilização de artigos de composições diferentes, onde não há afinidade de corante (exemplo: Algodão x Poliéster); - Para artigos de malha é recomendado repouso mínimo de 36 horas antes do enfiesto e corte; - Não indenizamos ou ressarcimos produtos com defeito após o corte;

----- Estrutura (NBR13462): Malha Dupla Título do Fio (NBR13216):35,5Ne | Fator de Proteção Solar (AS/NZS4399): 50+UPF Densidade de Carreiras (NBR12060): 19 carreiras/cm | Densidade de Colunas (NBR12060): 15 colunas/cm ----- Outras informações sobre o produto visite nosso site: www.doptex.com.br/qualidade

Instruções de lavagem e conservação

- Temperatura máxima de lavagem 30°C - Processo normal
- Não secar em tambor
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 110°C
- Limpeza a úmido profissional - Processo suave
- Não é permitido alvejantes clorados, apenas oxigenio
- Secagem em Varal a Sombra
- Não limpar a seco